

御影石・タイル用防滑洗剤

リストン ガード

取扱説明書

R2.8.20

ご使用前に必ずお読みください

※本説明書は事後防止のため、使用される前に必ずお読みください。

※本説明書に記載されている事項を理解されたうえで、適正な使用を行ってください。

※本説明書は大切に保管してください。

リストンガードは床の御影石やタイルに使用する防滑処理剤です。

素材に極微細な穴を開け、水で濡れたときに滑りにくくします。(皮膜はありません)

素材の見た目の変化が少なく、風合いを残した仕上がりにすることができます。

<テスト施工>

- 既存ワックスは剥離洗い、通常の汚れがある場合は中性洗剤洗いをします。
- 容器にリストンガードを適量取り、刷毛やローラーで均一に塗り伸ばします。
- 刷毛やブラシで軽くブラッシングを行います。
- 表面が乾燥しない状態で5分～8分程度放置し、その後水拭きします。
- 水でテスト箇所を濡らし、手や靴で前方へ強く擦ってスベリ止めの掛かり具合を確認します。
- 水分を拭き取り、完全に乾燥させてツヤや仕上がり具合を確認します。
 - 防滑効果が少ないと思われる場合は、同作業を再度行ってください。
 - ツヤや色の変化が顕著に現れた場合は、清水で1/2希釈液を作り、再度テストを行います。
- 仕上り具合と放置時間の確認を行い、最適と思われる手順を決定します。

※注意事項

- 黒御影石や黒色・濃暗色のタイルは、色抜けやツヤ消えが大きくなる場合があります。
- 表面に光沢のあるタイルの施工は仕上りムラが発生し易いので十分な注意が必要です。
- ビーチサンダルのような底材がスポンジ状のものは、防滑止効果が十分に發揮できません。

<本作業>

テスト施工の手順と注意事項に従い工事を行います。

- 本剤や水が掛かってはいけない箇所に養生用ビニールやテープを使い養生します。
- カラーコーンやコーンバーで施工場所における通行人の動線を確保します。
- 1度に行う作業範囲を決めて少しづつ作業を行います。(薬品の乾燥を防ぐため)

<標準使用量>

ガード原液で使用の場合 1kg当たり7~8m²塗布可能です。

4kg缶 1回塗布時 28~32m² (2回塗布の場合は14~16m²)

20kg缶 1回塗布時 140~160m² (2回塗布の場合は70~80m²)

*2回塗布すると、均一な滑り止め効果があります。

<使用施設例>

マンションやビルのエントランス・アプローチ・コンコース・階段・浴室・プール等

<全体の注意事項>

- 防滑効果は使用状況により異なりますが、通常の清掃作業で2~3年程度持続します。
- 素材によってツヤや色合いが大きく変化する事がありますので、必ずテスト施工を行い、仕上がりを確認した上で工事を行ってください。
- ガードを塗布中に薬品が付いた靴で他の所を歩かない様に気をつけます。
- 本剤は弱酸性です。金属や酸に弱い素材に掛かると変色や腐食の原因となります。
- 塩素系の薬品と混ぜると有害ガスが発生し危険ですので、絶対に混ぜないでください。
- 多少臭気があるので、換気を行ってください。
- 本剤を使用の際はゴム手袋・ゴーグル・マスク等をして、皮膚や目に掛からないように注意してください。
- 本薬品はタイルと石材専用です。他の用途に使用しないでください。
- リストンガードはホルムアルデヒドを含んでおりません。

<施工後の維持管理方法>

- 施工後の維持管理は、通常行われている毎日の清掃と定期清掃を続けて行ってください。
(水または中性洗剤で洗浄し、ウェットバキュームで汚水を吸引する方法が望ましい)
- ワックス・研磨・コーティング等を用いて床材表面を加工処理しないでください。
- 日常清掃に、化学モップ(ダスキン等油分を含んだもの)を使用しないでください。
- 油脂などが付着した場合には、その都度適正な床用洗浄剤による清掃を行い、汚れを完全に除去してください。
- その他、使用上不明な点があれば弊社宛お問い合わせください。

株式会社 共栄

〒173-0014 東京都板橋区若木1-8-22